



SANCO Plus® EN2

Energie-efficiency heeft een naam

Type glas	Glasopbouw	U _g -waarde conf. DIN EN 673	Lichttrans- missiegraad	Totale energiedoor- gangscoefficiënt conf. DIN EN 410	Licht- reflectie buiten	Gewicht	Dikte element
	mm	W/m²K	LT % (±2)	ZTA % (±2)	BLR % (±2)	kg/m² (ca.)	mm (ca.)
SANCO Plus EN2	4 - 12AR - 4	1,3	82	64	12	20	20
SANCO Plus EN2	4 - 14AR - 4	1,2	82	64	12	20	22
SANCO Plus EN2	4 - 16AR - 4	1,1	82	64	12	20	24
SANCO Plus EN2	4 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,7	74	53	14	30	36
SANCO Plus EN2	4 - 14AR - 4 - 14AR - 4	0,6	74	53	14	30	40
SANCO Plus EN2	4 - 16AR - 4 - 16AR - 4	0,6	74	53	14	30	44
SANCO Plus EN2	4 - 18AR - 4 - 18AR - 4	0,5	74	53	14	30	48

SANCO Plus EN2 coating bij 2-voudig isolatieglas op pos. 3, bij 3-voudig isolatieglas op pos. 2 en 5

AR = argon

Technische waarden berekend met SILVERSTAR® glACE. U_g-waarde volgens DIN EN 673 bepaald voor verticale installatie. Maattoleranties en productiemogelijkheden zie de meest recente prijslijst. Uittreksel uit het SANCO programma voor isolerende beglazing. Andere constructies op www.sanco.de

De hier genoemde technische gegevens voldoen aan de actuele stand bij het drukken van deze folder en kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. De technische waarden hebben betrekking op leveranciersgegevens of werden in het kader van een keuring door een onafhankelijke keuringsinstantie volgens de respectievelijk geldende normen bepaald. De functionele waarden hebben betrekking op proefmonsters in de voor de test gebruikte afmetingen. Een verde gaande garantie voor technische waarden wordt niet aanvaard, in het bijzonder als tests met andere inbouwomstandigheden worden uitgevoerd of als er nametingen op de bouw plaatsvinden. Bij de montage dienen de SANCO beglazingsrichtlijnen in de meest recente uitgave absoluut in acht te worden genomen. SANCO is een handelsmerk. Stand 07/2013.

SANCO adviseert:
ACSplus
randafdichting

thermopor glas

Am Buschfeld 9
D-52399 Merzenich
www.thermopor-glas.de

Tel. +49 2421/9766-0
Fax +49 2421/9766-55
info@thermopor-glas.de

www.sanco.de