



SANCO Phon® PS

Geluidsisolatie, veiligheid, thermische isolatie

Type glas	Glasopbouw	Ug-waarde conf. DIN EN 673	Lichttrans- missie- graad	Totale energiedo- gangscoefficiënt conf. DIN EN 410	Licht- reflectie buiten	Geluids- isolatie- waarde	Spectrum- correctie- factoren
	mm	W/m²K	LT % (±2)	ZTA % (±2)	BLR % (±2)	R _w in dB	C;C _{tr}

SANCO Phon PS 36/27	6 VSG - 1PS - 16AR - 4	1,1				36	-1; -5
SANCO Phon PS 38/29	8 VSG - 1PS - 16AR - 4	1,1				38	-1; -5
SANCO Phon PS 39/29	6 VSG - 1PS - 16AR - 6	1,1				39	-1; -5
SANCO Phon PS 41/31	6 VSG - 1PS - 16AR - 8	1,1				41	-2; -6
SANCO Phon PS 41/31	8 VSG - 1PS - 16AR - 6	1,1				41	-2; -6
SANCO Phon PS 42/31	8 VSG - 1PS - 16AR - 6	1,1				42	-3; -7
SANCO Phon PS 43/35	10 VSG - 1PS - 16AR - 8	1,1	g-waarden, LT- en BLR-waarden hangen af van de gebruikte coating. SANCO Plus EN2, SANCO Plus EN, SANCO Plus ZERO, SANCO Plus TRIII und TRIII E, SANCO Sun COMBI und SANCO Sun T zijn mogelijk.			43	-2; -6
SANCO Phon PS 45/35	8 VSG - 1PS - 16AR - 10	1,1				45	-2; -6
SANCO Phon PS 46/41	10 VSG - 1PS - 20AR - 10	1,2				46	-2; -5
SANCO Phon PS 47/34	8 VSG - 1PS - 12AR - 12 VSG - 1PS	1,3				47	-1; -6
SANCO Phon PS 49/38	8 VSG - 1PS - 16AR - 12 VSG - 1PS	1,1				49	-3; -8
SANCO Phon PS 50/42	8 VSG - 1PS - 20AR - 12 VSG - 1PS	1,2				50	-3; -8
SANCO Phon PS 42/43	6 - 12AR - 4 - 12AR - 8VSG - 0,5 PS	0,7				42	-2; -6
SANCO Phon PS 43/45	8 - 12AR - 4 - 12AR - 8VSG - 0,5 SI	0,7				43	-2; -6
SANCO Phon PS 45/53	8 - 16AR - 4 - 16AR - 8VSG - 0,5 SI	0,6				45	-3; -8
SANCO Phon PS 46/51	10 VSG - 0,5PS - 12AR - 6 - 12AR - 10	0,7				46	-1; -5
SANCO Phon PS 47/48	8 VSG - 0,5SI - 12AR - 6 - 12AR - 8 VSG 0,5 SI	0,7				47	-2; -7
SANCO Phon PS 48/52	12VSG - 0,5SI - 12AR - 6 - 12AR - 8 VSG 0,5 SI	0,7				48	-2; -7

SANCO thermisch isolerende coating bij 2-voudig op positie 3, bij 3-voudig op positie 2 en 5

AR = argon

Technische waarden berekend met SILVERSTAR® glACE. Ug-waarde volgens DIN EN 673 bepaald voor verticale installatie. Maattoleranties en productiemogelijkheden zie de meest recente prijslijst. Uittreksel uit het SANCO programma voor isolerende beglazing. Andere constructies op www.sanco.de

De hier genoemde technische gegevens voldoen aan de actuele stand bij het drukken van deze folder en kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. De technische waarden hebben betrekking op leveranciersgegevens of werden in het kader van een keuring door een onafhankelijke keuringsinstantie volgens de respectievelijk geldende normen bepaald. De functionele waarden hebben betrekking op proefmonsters in de voor de test gebruikte afmetingen. Een verde gaande garantie voor technische waarden wordt niet aanvaard, in het bijzonder als tests met andere inbouwomstandigheden worden uitgevoerd of als er nametingen op de bouw plaatsvinden. Bij de montage dienen de SANCO beglazingsrichtlijnen in de meest recente uitgave absoluut in acht te worden genomen. SANCO is een handelsmerk. Stand 07/2013.

thermopor glas

Am Buschfeld 9
D-52399 Merzenich
www.thermopor-glas.de

Tel. +49 2421/9766-0
Fax +49 2421/9766-55
info@thermopor-glas.de

www.sanco.de

SANCO adviseert:
SANCO ACS
randafdichting