



SANCO Phon®

Gecombineerde geluids- en thermische isolatie

Type glas	Glasopbouw	U _g -waarde conf. DIN EN 673	Lichttransmissie- graad	Totale energiedoor- gangscoefficiënt conf. DIN EN 410	Licht- reflectie buiten	Geluids- isolatie- waarde	Spectrum- correctie- factoren
	mm	W/m²K	LT % (±2)	ZTA % (±2)	BLR % (±2)	R _w in dB	C;C _{tr}
SANCO Phon 30/24	4 - 16AR - 4	1,1				30	-1; -4
SANCO Phon 34/28	6 - 16AR - 6	1,1				34	-2; -5
SANCO Phon 35/32	8 - 16AR - 8	1,1				35	-2; -5
SANCO Phon 36/26	6 - 16AR - 4	1,1				36	-1; -5
SANCO Phon 37/28	8 - 16AR - 4	1,1				37	-2; -6
SANCO Phon 37/36	10 - 16AR - 10	1,1				37	-1; -3
SANCO Phon 38/30	8 - 16AR - 6	1,1				38	-2; -6
SANCO Phon 40/32	10 - 16AR - 6	1,1				40	-1; -5
SANCO Phon 41/36	10 - 20AR - 6	1,2				41	-2; -5
SANCO Phon 33/36	4 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,7				33	-2; -6
SANCO Phon 36/38	6 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,7				36	-2; -6
SANCO Phon 37/44	8 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,6				37	-2; -6
SANCO Phon 39/40	8 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,7				39	-2; -6
SANCO Phon 39/42	8 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,7				39	-1; -5
SANCO Phon 41/44	10 - 12AR - 4 - 12AR - 6	0,7				41	-2; -5

g-waarden, LT- en BLR-waarden hangen af van de gebruikte coating. SANCO Plus EN2, SANCO Plus EN, SANCO Plus ZERO, SANCO Plus TRIII und TRIII E, SANCO Sun COMBI und SANCO Sun T zijn mogelijk.

SANCO thermisch isolerende coating bij 2-voudig op positie 3, bij 3-voudig op positie 2 en 5

AR = argon

Technische waarden berekend met SILVERSTAR® glACE. U_g-waarde volgens DIN EN 673 bepaald voor verticale installatie. Maattoleranties en productiemogelijkheden zie de meest recente prijslijst. Uittreksel uit het SANCO programma voor isolerende beglazing. Andere constructies op www.sanco.de

SANCO adviseert:
SANCO ACS
randafdichting

De hier genoemde technische gegevens voldoen aan de actuele stand bij het drukken van deze folder en kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. De technische waarden hebben betrekking op leveranciersgegevens of werden in het kader van een keuring door een onafhankelijke keuringsinstantie volgens de respectievelijk geldende normen bepaald. De functionele waarden hebben betrekking op proefmonsters in de voor de test gebruikte afmetingen. Een verde gaande garantie voor technische waarden wordt niet aanvaard, in het bijzonder als tests met andere inbouwomstandigheden worden uitgevoerd of als er nametingen op de bouw plaatsvinden. Bij de montage dienen de SANCO beglazingsrichtlijnen in de meest recente uitgave absoluut in acht te worden genomen. SANCO is een handelsmerk. Stand 07/2013.

thermopor glas

Am Buschfeld 9
D-52399 Merzenich
www.thermopor-glas.de

Tel. +49 2421/9766-0
Fax +49 2421/9766-55
info@thermopor-glas.de

www.sanco.de